

Tensile Test Report

작성

검토


확인

승인

(Signatures)

시험번호	D#3233_도미코	시험일자	2022-09-16
시험규격		시험장소	
시험온도		제 조 처	
의뢰자		채취장소	
기준강도		기준신율	

TEST GRAPH & RESULTS



시료 번호	시료 크기 (mm)	최대 하중 (N)	인장 강도 (N/mm ²)	항복 하중 (N)	항복 강도 (N/mm ²)	표점 거리 (mm)	최대 변위 (mm)	연신율 (%)
01	25×1.2	11362	378.733	10018	333.949	50.00	18.052	36.10
02	25×1.2	11370	378.994	9934	331.138	50.00	16.570	33.14
03	25×1.2	11531	384.355	10079	335.976	50.00	15.520	31.04
Avr.		11421	380.694	10010	333.688	50.00	16.714	33.43

Remarks :

이득스핀.